ТзОВ "М-Техгруп"
79041, м. Львів, вул. Спокійна, 31
р/р 26001003212638 у ПАТ "Ідея Банк"
МФО 336310, ЄДРПОУ 39918975,
витяг ПДВ 1513054500400

моб.: +38 068 464 64 74
моб.: +38 068 464 64 84
роб.: +38 032 290 26 99
факс.: +38 067 441 53 72
e-mail: info@m-techgroup.com.ua
internet: www.m-techgroup.com.ua

BAUCOLOR ORANGE 960

Оранжевий порошковий залізо-оксидний пігмент

BAUCOLOR ORANGE - оранжевий порошковий залізо-оксидний пігмент для виробництва бетонних виробів:

- ✓ ефективний барвник для виробництва високоякісного бетону оранжевого кольору;
- ✓ для всіх типів залізо-бетонних виробів, таких як бетонні блоки, бетонні плити, бруківка тощо;
- ✓ тривалий насичений оранжевий колір, є стійким до впливу атмосферних явищ і сонячних променів;
- ✓ високі експлуатаційні характеристики;
- ✓ дозування 4,0-6,0% від ваги цементу;
- ✓ для виробництва виробів з бетону класів F1 - F6.

Рекомендація:
Для забезпечення рівномірного перемішування рекомендуємо при змішуванні дотримуватися наступної послідовності:

1. пісок;
2. пігмент (BAUCOLOR ORANGE);
3. щебінь;
4. пластифікатор;
5. цемент;
6. вода.

Дозування:
Рекомендоване дозування 4,0-6,0% від ваги цементу. Дозування залежить від активності цементу. Перед застосуванням рекомендується виконати проби і підібрати оптимальне дозування!

Технічні характеристики:

Консистенція:	порошок
Колір:	BAUCOLOR 960
Дозування:	4,0 - 6,0% (масових) від ваги в'яжучого
Термін придатності:	12 місяців в оригінальних запечатаних мішках
Зберігання:	в закритих мішках при температурі не нижче +5°C.

Упакування:

Мішок	20 кг

Властивості:
BAUCOLOR ORANGE - оранжевий порошковий залізо-оксидний барвник виробляється на базі неорганічних оксидів заліза, пігмент є стійким до дії атмосферних явищ і сонячних променів, створює інтенсивне забарвлення бетону.

Застосування:
BAUCOLOR ORANGE - оранжевий порошковий залізо-оксидний барвник додається в бетонну суміш перед додаванням води.

Особливості та області застосування:
BAUCOLOR ORANGE - оранжевий залізо-оксидний пігмент додається до суміші піску і інертних заповнювачів. Час попереднього сухого перемішування становить близько 45 секунд. Після цього додається цемент і вода. Для досягнення інтенсивного та однорідного забарвлення бетону час перемішування має становити не менше 120 секунд.

Відхилення в кольорі цементу і заповнювача можуть викликати певні зміни в забарвленні кінцевого продукту.

Рекомендується використовувати пігмент **BAUCOLOR ORANGE** разом з пластифікаторами виробництва компанії **BAUFERT**, щоб гарантувати стабільність і довговічність продукту.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування подалі від прямих сонячних променів.



Надаємо гарантії щодо якості наших матеріалів при дотриманні наших умов поставки та застосування. Для будівництва зі спеціальними вимогами, які не входять в дану інструкцію на даємо технічний супровід.



КАРТА КОЛЬОРІВ

Full SHADE	Reduction 1:5 SHADE	Full SHADE	Reduction 1:5 SHADE
Baucolor 110		Baucolor 920	
Baucolor 120		Baucolor 810	
Baucolor 121		Baucolor 318	
Baucolor 130		Baucolor 330	
Baucolor 131		Baucolor 600	
Baucolor 140		Baucolor 960	
Baucolor 140S		Baucolor 660	
Baucolor 160		Baucolor 686	
Baucolor 180		Baucolor 610	
Baucolor 190		Baucolor 560S	
Baucolor 920S		Baucolor 886	







ПІГМЕНТИ ДЛЯ КОЛОРУВАННЯ БЕТОННИХ ВИРОБІВ



Baucolor **110** Baucolor **120** Baucolor **121** Baucolor **130** Baucolor **131** Baucolor **140**



Baucolor **140S** Baucolor **160** Baucolor **180** Baucolor **190** Baucolor **920S** Baucolor **920**



Baucolor **810** Baucolor **318** Baucolor **330** Baucolor **600** Baucolor **960** Baucolor **660**



Baucolor **686** Baucolor **610** Baucolor **5605** Baucolor **886**

