ТзОВ "М-Техгруп"
79041, м. Львів, вул. Спокійна, 31
р/р 26001003212638 у ПАТ "Ідея Банк"
МФО 336310, ЄДРПОУ 39918975,
витяг ПДВ 1513054500400

моб.: +38 068 464 64 74
моб.: +38 068 464 64 84
роб.: +38 032 290 26 99
факс.: +38 067 441 53 72
e-mail: info@m-techgroup.com.ua
internet: www.m-techgroup.com.ua

ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

ESTATEC 010(VZ)

Добавка, що затримує процес зав'язування бетону

Опис:
ESTATEC 010(VZ) добавка, що затримує процес зав'язування бетону. Модифікує реакцію гідратації цементу, відтягуючи таким чином час підтримування консистенції. Призначена для бетонних робіт при підвищених температура навколишнього середовища.

Особливості:
- Усуває негативні явища під час перерви при укладанні бетону
- Уповільнює процес гідратації цементу
- Особливо корисний у виробництві бетонів BWW
- Впливає на ріст кінцевої міцності
- Можливість використовувати скрізь, де необхідно затримати початок процесу зав'язування
- Запобігає формуванню розтріскування і усадочних тріщин
- Дозволяє транспортувати суміші на великі відстані
- Не містить хлоридів
- Подовжує приготування суміші
- Впливає на розподіл тепловиділення в бетоні
- Покращує довговічність бетону і естетичність поверхні
- Не збільшує вмісту повітря в бетонній суміші
- Зменшує висихання свіжого бетону
- Дозволяє знизити вартість бетонування
- Економічне дозування

Сумісний з усіма добавками BAUFERT
Дозування: необхідна кількість домішки адаптується під конкретні параметри і вказати його під час репетицій
Рекомендоване дозування:
- ✓ 0,2-2% по відношенню до цементу;
- ✓ 0,3-0,6% по відношенню до цементу

Консистенція:	рідина
Колір:	світлокоричневий
Густина:	1,08 г/см^3
Вміст хлоридів:	відповідає нормам
Дозування:	0,2-2% (масових) від ваги в'яжучого
Термін придатності:	12 місяців в оригінальних запечатаних ємностях
Зберігання:	у закритих ємностях при температурі не нижче +5°C.

Упакування:

Каністра	30 л
Бочка	220 л
Контейнер	1000 л

Спосіб дозування:

домішка **ESTATEC 010(VZ)** може бути додана безпосередньо до готової суміші або разом із водою змішування. Після введення добавки в кожному випадку забезпечити достатній час перемішування. При використанні з іншими продуктами **BAUFERT** проконсультуйтеся з нашими інженерами для того, щоб встановити законність використання різних домішок

Застосування:
ESTATEC 010(VZ) затримує процес зав'язування бетону, не створюючи поверхнево-активних ефектів. Використання цієї добавки не впливає на консистенцію і покращення приготування. Призначена для використання під час бетонування при підвищених температурах навколишнього середовища. До товарних бетонів, стяжок, будівельних розчинів, а також залізобетонних елементів. ESTATEC 010(VZ) дуже ефективний у комбінації з суперпластифікаторами з серії VORPLAST (FM), FLUIDECONOMY. Попри сповільнення процесів гідратації, дозволяє уникнути тріщин, подряпин і підвищення температури зав'язування в теплих порах року.

Зберігання:
в оригінальній закритій упаковці, захищати від морозу, сильної спеки і забруднення навколишнього середовища.

Деталі продукту:
Сертифікати та дозволи ПЖ НК / В / 0183/01/2013 Сертифікат заводського контролю виробництва 1023-CPD-0298 F / б ISO 9001: 2008. Відповідає стандарту BS EN 934-2: 2010: T3.1 / 3.2

Заключні зауваження:

Використання продукту повинне дотримуватися положень технічного регламенту листових даних на будівництво відповідних норм і правил охорони здоров'я та безпеки. У разі сумніву зв'яжіться з технічним відділом виробника.
Продукт для професійного використання.

Перед застосуванням необхідно ознайомитися з діючою картою хімічних характеристик.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування як найдалі від прямих сонячних променів.

Надаємо гарантії відносно якості наших матеріалів при дотриманні наших умов постачання та застосування. Для будівництва зі спеціальними вимогами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід.