ТзОВ "М-Техгруп"
79041, м. Львів, вул. Спокійна, 31
р/р 26001003212638 у ПАТ "Ідея Банк"
МФО 336310, ЄДРПОУ 39918975,
витяг ПДВ 1513054500400

моб.: +38 068 464 64 74
моб.: +38 068 464 64 84
роб.: +38 032 290 26 99
факс.: +38 067 441 53 72
e-mail: info@m-techgroup.com.ua
internet: www.m-techgroup.com.ua

ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

ESTATEC 020(VZ)

Добавка, що затримує процес зав'язування бетону / пластифікатор

Опис:
ESTATEC 020(VZ) універсальна добавка затримуючо-пластифікуюча для виробництва товарних бетонів і збірних бетонних виробів при підвищених температура навколишнього середовища.

Особливості:
- Наділений пластифікуючими властивостями
- Уповільнює процес гідратації цементу
- Покращує змочуваність цементних зерен
- Впливає на ріст кінцевої міцності
- Незначно зменшує кількість води замішування
- Запобігає формуванню усадочних тріщин
- Дозволяє транспортувати суміші на великі відстані
- Полегшує перекачування бетону
- Покращує приготування бетонної суміші
- Не містить з'єднань, що приводять до корозії
- Покращує однорідність бетонної суміші
- Подовжує приготування суміші
- Впливає на розподіл тепловиділення в бетоні
- Покращує довговічність бетону і естетичність поверхні
- Не збільшує вмісту повітря в бетонній суміші
- Обмежує висихання свіжого бетону
- Дозволяє знизити вартість бетонування
- Економічне дозування

Сумісний з усіма добавками BAUFERT
Дозування: необхідна кількість домішки адаптується під конкретні параметри і вказати його під час репетицій
Рекомендоване дозування:
- ✓ 0,2-2% по відношенню до цементу;
- ✓ 0,3-0,6% по відношенню до цементу

Консистенція:	рідина
Колір:	світлокоричневий
Густина:	1,13 г/см^3
Вміст хлоридів:	відповідає нормам
Дозування:	0,2-2% (масових) від ваги в'яжучого
Термін придатності:	12 місяців в оригінальних запечатаних ємностях
Зберігання:	у закритих ємностях при температурі не нижче +5°C.

Упакування:

Каністра	30 л
Бочка	220 л
Контейнер	1000 л

Спосіб дозування:

домішка **ESTATEC 020(VZ)** може бути додана безпосередньо до готової суміші або разом із водою змішування. Після введення добавки в кожному випадку забезпечити достатній час перемішування. При використанні з іншими продуктами **BAUFERT** проконсультуйтеся з нашими інженерами для того, щоб встановити законність використання різних домішок

Застосування:
ESTATEC 020(VZ) затримує процес зав'язування бетону, пластифікує суміш. Призначений для використання під час бетонування при підвищених температурах навколишнього середовища. До товарних бетонів, збірних бетонних виробів. Як допоміжна домішка в поєднанні з суперпластифікаторами серії VORPLAST (FM), FLUIDECONOMY до бетонів середніх і вищих марок міцності. Використовується також з пороутворювачами, ущільнювачами BAUFERT, до бетонів стійких до морозу і протильодових засобів. Як самостійна добавка до бетону впродовж тривалого часу підтримування консистенції. Через сповільнення процесів гідратації, дозволяє уникнути занадто високі температури зав'язування, особливо в теплих порах року.

Зберігання:
в оригінальній закритій упаковці, захищати від морозу, сильної спеки і забруднення навколишнього середовища.

Деталі продукту:
Сертифікати та дозволи ПЖ НК / В / 0183/01/2013 Сертифікат заводського контролю виробництва 1023-CPD-0298 F / б ISO 9001: 2008. Відповідає стандарту BS EN 934-2: 2010: T3.1 / 3.2

Заключні зауваження:

Використання продукту повинне дотримуватися положень технічного регламенту листових даних на будівництво відповідних норм і правил охорони здоров'я та безпеки. У разі сумніву зв'яжіться з технічним відділом виробника.
Продукт для професійного використання.

Перед застосуванням необхідно ознайомитися з діючою картою хімічних характеристик.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування як найдалі від прямих сонячних променів.

Надаємо гарантії відносно якості наших матеріалів при дотриманні наших умов постачання та застосування. Для будівництва зі спеціальними вимогами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід.